

Mipa 2K-Acryl Grundierfiller to podkład wypełniający o dużej sile wypełnienia, łatwy w szlifowaniu z aktywną ochroną antykorozyjną do zastosowania mokry-na-mokry, jako podkład do szlifowania lub podkład przyczepnościowy. Produkt charakteryzuje doskonała przyczepność do żelaza, stali, aluminium i podłoży ocynkowanych.

Wydajność: 6 – 8 m² / l przy warstwie 50 µm

Odcień	jasnoszary		
Proporcje mieszania	10:1 wagowo		
Utwardzacz	Utwardzacz Mipa 2K- H 5 extra szybka		
Rozcieńczalniki	Rozcieńczalnik Mipa 2K lub Mipa 2K-szybki - dodać 15-20%		
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C	18-22 sek. DIN 4 mm		
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	3 – 5 bar	1,1 – 1,4 mm	2 - 3
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	8 - 10h		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu	25 - 80 µm, zależnie od zastosowania		
Czas wietrzenia	10 minut		
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk
W temp. 20°C		30 – 40 minut	80 – 90 minut
W temp. 60°C		10 – 15 minut	20 – 30 minut
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/c) 540g/l. Produkt zawiera maksymalnie 533g/l LZO.		

Wymogi pracy z materiałem: temp. od + 10°C i do 80 % wilgotności powietrza.

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Oznaczenie	Stopień palności	Ostrzeżenie
Podkład Mipa 2K-Acryl Grundierfiller	nie dotyczy	zapalny

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.