

Dane techniczne

Zawartość składników stałych	62% wagowo / 51% objętościowo
Elastyczność	200%
Gęstość (20 st.C)	1,25 g/cm ³
Grubość powłoki	około 1200 µm na mokro = około 600 µm na sucho
Następne powłoki	w razie potrzeby po min. 12 godz.
Temperatura zapłonu	produkt niepalny
Połysk	jedwabisty mat
Standardowe kolory	RAL 9002, RAL 7043, RAL 7040
Wydajność	1-1,5 kg/m ² w zależności od podłoża
Dostępne opakowania	Rolki o długości 100m i szerokościach:
Dacfill Fleece	20cm, 40cm i 120cm